

NOVICTA



APPELLATION ET UTILISATION

ICTA 3422 : Isolant, Cintrable à la main, Transversalement élastique, Annelé.

Conduit simple paroi en polypropylène, annelé intérieur et extérieur, destiné à l'installation et à la protection de câbles et de conducteurs électriques.

Ces conduits gris sont équipés ou non d'un tire-fil acier. Ils sont non-propagateurs de la flamme et peuvent donc être installés en apparent ou dans les vides de construction.

Les conduits NOVICTA en diamètres 16 mm, 20 mm et 25 mm sont prélubrifiés.

DIMENSIONS

DIAMÈTRE	LONGUEUR	NOMBRE DE ROULEAUX PAR PALETTE	DISPOSITION	MÉTRAGE/PALETTE
20	100 m	24 rlx / palette	4 colonnes de 6 rlx	2400 m
20	700 m	6 rlx / palette	1 colonne de 6 rlx	4200 m
25	100 m	16 rlx / palette	4 colonnes de 4 rlx	1600 m
25	400 m	6 rlx / palette	1 colonne de 6 rlx	2400 m
32	50 m	20 rlx / palette	4 colonnes de 5 rlx	1000 m
32	300 m	6 rlx / palette	1 colonne de 6 rlx	1800 m
40	50 m	24 rlx / palette	3 colonnes de 8 rlx	1200 m
40	120 m	6 rlx / palette	1 colonne de 6 rlx	720 m
50	50 m	12 rlx / palette	2 colonnes de 6 rlx	600 m

CONDITIONNEMENT

(Tolérance longueur $\pm 2\%$):

Le NOVICTA est disponible en longueur standard de 100 m. Il est également conditionné en grandes couronnes pour des applications spécifiques (pré-filage; pieuvres). (Voir tableau)

Toutes les palettes sont filmées avec un film étirable blanc et protégées au dessus à l'aide d'un chapeau PEHD perforé.

Il est recommandé de stocker ces produits à l'abri de la lumière.

Ø EXTÉRIEUR NOMINAL (MM)	TOLÉRANCES (MM)	Ø INTÉRIEUR MINI (MM)
20	-0.3 / +0.0	14.0
25	-0.4 / +0.0	18.0
32	-0.4 / +0.0	22.0
40	-0.4 / +0.0	31.0
50	-0.5 / +0.0	38.0

NOVICTA

CLASSIFICATION 3422

Le premier chiffre « 3 » indique la résistance à la compression (classe moyenne), le second chiffre « 4 » résistance au choc (classe élevée), le troisième chiffre « 2 » température minimale d'installation et d'utilisation permanente (-5 °C) et le quatrième chiffre « 2 » température maximale d'installation et d'utilisation permanente (90 °C).

NORMES DE RÉFÉRENCE

NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance à la compression : classe moyenne » 750 N

Sous une charge de 750 N appliquée par l'intermédiaire d'un cube de 5 cm de côté, l'échantillon d'une longueur de 20 cm ne se déforme pas de plus de 50 % de son diamètre extérieur initial. 15 minutes après le retrait de cette force, l'échantillon n'est pas déformé de plus de 10 % par rapport à son diamètre extérieur initial.

Résistance au choc : classe élevée = 6 j
(2 kg / 30 cm à -5 °C)

Après l'essai de choc à -5 °C, au moins 9 échantillons sur 12 ne présentent pas de fissure ou de craquelure permettant l'infiltration d'eau.

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Résistance à la propagation de la flamme : **Non-propagateur**

- Température minimale d'installation et d'utilisation permanente : - 5 °C
- Température maximale d'installation et d'utilisation permanente : + 90°C

INDICE DE PROTECTION

IP 44 en Ø 16, 20, 25 et 32 avec manchon

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- Rigidité diélectrique : **100 mA**
- Résistance d'isolement : **100 MΩ**



NORMES DE MISE EN OEUVRE

Norme NF C 15-100 et guide pratique UTE C 15-520

Certification NF 004

Les licences pour les Ø16, 20, 25 et 32 sont téléchargeables sur le site : www.polieco.fr ou sur le site du LCIE : www.lcie.fr

